

Aptitude des alliages à l'anodisation décorative

Type d'alliage	Aptitude
EN AW-1050A	Excellente
EN AW-1200	Excellente
EN AW-2007	Mauvaise
EN AW-2011	Mauvaise
EN AW-2011A	Mauvaise
EN AW-2014	Mauvaise
EN AW-2014A	Mauvaise
EN AW-2017A	Mauvaise
EN AW-2024	Mauvaise
EN AW-2030	Mauvaise
EN AW-3003	Bonne
EN AW-3103	Bonne
EN AW-5005	Bonne
EN AW-5005A	Bonne
EN AW-5019	Mauvaise
EN AW-5251	Mauvaise
EN AW-5052	Mauvaise
EN AW-5154	Mauvaise
EN AW-5754	Bonne
EN AW-5083	Mauvaise
EN AW-5086	Mauvaise
EN AW-6012	Mauvaise
EN AW-6026	Mauvaise
EN AW-6060	Excellente
EN AW-6262	Bonne
EN AW-6063	Bonne
EN AW-6063A	Bonne
EN AW-6082	Excellente
EN AW-7020	Mauvaise
EN AW-1022	Mauvaise
EN AW-7049A	Mauvaise
EN AW-7075	Mauvaise