

# APTITUDE DES ALLIAGES À L'ANODISATION DÉCORATIVE

TYPE D'ALLIAGE	APTITUDE
EN AW-1050A	EXCELLENTE
EN AW-1200	EXCELLENTE
EN AW-2007	MAUVAISE
EN AW-2011	MAUVAISE
EN AW-2011A	MAUVAISE
EN AW-2014	MAUVAISE
EN AW-2014A	MAUVAISE
EN AW-2017A	MAUVAISE
EN AW-2024	MAUVAISE
EN AW-2030	MAUVAISE
EN AW-3003	BONNE
EN AW-3103	BONNE
EN AW-5005	BONNE
EN AW-5005A	BONNE
EN AW-5019	MAUVAISE
EN AW-5251	MAUVAISE
EN AW-5052	MAUVAISE
EN AW-5154	MAUVAISE
EN AW-5754	BONNE
EN AW-5083	MAUVAISE
EN AW-5086	MAUVAISE
EN AW-6012	MAUVAISE
EN AW-6026	MAUVAISE
EN AW-6060	EXCELLENTE
EN AW-6262	BONNE
EN AW-6063	BONNE
EN AW-6063A	BONNE
EN AW-6082	EXCELLENTE
EN AW-7020	MAUVAISE
EN AW-1022	MAUVAISE
EN AW-7049A	MAUVAISE
EN AW-7075	MAUVAISE

